

IDEAL 2K полиуретановый лак для паркета DS (полуматовый)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для лакирования паркета, подвергаемого нормальной или сильной нагрузке: гостиные, деревянные лестницы, офисы, спортивные залы и т.п.

СВОЙСТВА

- хорошие механические характеристики
- высокая химическая стойкость
- полуматовый вид покрытия
- хорошая эластичность и твердость
- легкий уход

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
СОСТАВ	полиуретановое связующее
СООТНОШЕНИЕ СМЕШИВАНИЯ	Лак (компонент А): Отвердитель (компонент Б) = 1:1
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ ГОТОВОЙ СМЕСИ	4 часа
БЛЕСК	полуматовый
ПЛОТНОСТЬ	1,02 г/мл
МЕЖДУСЛОЙНЫЙ ИНТЕРВАЛ	16 - 24 часа, в зависимости от условий
РАЗБАВЛЕНИЕ	/
УПАКОВКА	Комплект для 20м ² (лак - 2л, отвердитель - 2л, Ideal средство для очистки инструментов - 1 л) Для профессионалов: лак - 10 л, отвердитель - 10 л.
СРОК ХРАНЕНИЯ	Срок годности материала указан на упаковке и действителен при условии хранения в сухом помещении (+5°C до +35°C) в оригинально закрытой упаковке. Отвердитель является чувствительным к воздушной влаге, поэтому его необходимо хранить в плотно закрытой полной таре.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ		
СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ	разбавление	Вязкость (DIN 4 мм)
кисть, валик	/	15 сек
РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ	температура лака, воздуха и окрашиваемого объекта от +15 до +25°C и отн. влажность воздуха 40 - 70%.	
СУШКА (T = +20°C, отн. влажность воздуха 65%)	сухой на пыль через 30 мин, следующий слой наносится после 16 - 24 час, окрашенная поверхность готова к эксплуатации после 48 часов. Более низкая температура и высокая отн. влажность воздуха продлевают время сушки.	
РАСХОД	теоретический: 8 - 10 м ² /л при нанесении в один слой Практический расход зависит от обработанности и типа окрашиваемой поверхности, а также способа нанесения.	
ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ	IDEAL средство для очистки инструментов	

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Деревянная поверхность

Влажность паркета не должна превышать 8 - 10%. Паркет необходимо отшлифовать машинным способом и тщательно очистить от пыли и прочих загрязнений. Междуслойное шлифование проводится шлифовальной сеткой 120-150.

Возобновление старого паркета

Старый лак полностью удалить. Междуслойное шлифование проводится шлифовальной сеткой 120 - 150.

ПОДГОТОВКА ЛАКА

Лак и отвердитель смешиваются в чистой, сухой стеклянной или пластмассовой таре в объемном соотношении 1:1. Смесь необходимо довести до однородного состояния и выдержать 15 мин.

ПОКРЫВНЫЕ СИСТЕМЫ

ОСНОВА	ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ	ГРУНТОВОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ	ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ
Паркет, деревянный настил, необработанная древесина	сухой паркет отшлифовать машинным способом и очистить всех загрязнений	1x IDEAL 2K полиуретановый грунтовочный лак для паркета DS	2x IDEAL 2K полиуретановый лак для паркета DS (полуматовый)
		/	3x IDEAL 2K полиуретановый лак для паркета DS
Старый паркет	старый лак полностью удалить	1x IDEAL 2K полиуретановый грунтовочный лак для паркета DS	2x IDEAL 2K полиуретановый лак для паркета DS
		/	2-3x IDEAL 2K полиуретановый лак для паркета DS

ПРИМЕЧАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ

- Естественная древесина меняет цвет под влиянием света независимо от лака.
- Вследствие влияния лака на цвет паркета у тропических и неизвестных сортов древесины требуется испытать цвет на малом участке.
- Для декоративной обработки можно предварительно обработать древесину **BORITEX lasur** желаемого цвета.
- Лакированный паркет очистить влажной тканью и неагрессивным чистящим средством для паркета и расставить мебель через 2 недели после нанесения лака, ковры положить спустя 3 - 4 недели.
- Срок службы лака продлевается, если он периодически намазывается водной эмульсией с воском или подобным средством по уходу за паркетом.